

TECHNICAL data

耐熱防錆剤 ラストン S-290

ラストン S-290 は溶剤希釈型防錆剤（被膜は乾性WAX質）ですが、造膜後の被膜は温度 230～250℃にも又 100%高温高湿中にも耐え、被膜は変化せず屋内外長期の防錆に適しております。

この被膜は特殊な添加剤、ラノリン誘導体等より構成され、鉄面に強力に吸着して湿気、腐食性ガスなどの錆誘因物質を鉄（または非鉄金属）から完全にしや断し、防錆防食作用を行います。特に対塩水性に優れ従来の防錆剤にみられない防錆力を発揮いたします。

本品を鉄（または非鉄金属）面に塗布しますと溶剤揮発後、淡白色被膜半硬化被膜、非粘着質となり対衝撃性の被膜となります。

1、使用方法

塗布は常温で浸漬、スプレー、はけ塗りが可能です

2、被膜の除去

被膜の除去は石油系溶剤、白燈油、キシレン等またはトリクレソール、シンナー等でふき取りが容易に出来ます。

◎使用用途

PCパイルの補強バンド、継手金物、くつわ金物、くつわバンド。

PC板の溶接部鉄板および鉄筋等の長期屋外防錆剤

ラストン S-290 の被膜は蒸気養生、オートグレーブ中でも変化せずまた被膜上についたコンクリート、ノロ等は硬化後も簡単に除去可能です。

◎加熱炉等、高温にさらされる装置内等。

— 荷 姿 —
4ℓ缶入・18ℓ入

製造元



東美化学株式会社

〒132 東京都江戸川区小松川3-6
TEL: 03(683)5631(代表)
FAX: 03(637)7877